

## FERRO QUADRADO

BITOLAS		PESO TEÓRICO Kg/m
pol.	mm	
1/4"	6,35	0,32
5/16"	7,94	0,5
3/8"	9,53	0,71
1/2"	12,7	1,27
5/8"	15,88	1,98
3/4"	19,05	2,85
7/8"	22,23	3,88
1"	25,4	5,06
1.1/8"	28,58	6,4
1.1/4"	31,75	7,91
1.5/16"	33,34	8,73
1.1/2"	38,1	11,4
2"	50,8	20,24
2.1/4"	57,15	25,62
2.3/8"	60,33	28,54
2.1/2"	63,5	31,62
2.5/8"	66,68	34,87
2.3/4"	69,85	38,27
2.7/8"	73,03	41,82
3"	76,2	45,54
3.1/8"	79,38	49,41
3.1/4"	82,55	53,44
3.1/2"	88,9	61,98
3.3/4"	95,25	71,15
4"	101,6	81,03